

水性面漆

WATER-BASED TOP COATING



- 產品號碼： 406FM
- 型別： 以具優越耐候性、耐水性、耐鹼性之水性壓克力樹脂，配以耐候性顏料、填充劑及添加劑精製而成之水性面漆。
- 用途： 適用於室內外之牆面及防火漆之裝飾與保護用面漆。
- 特性： 1.優良耐候性，耐水性，耐鹼性。
2.水為稀釋劑，無引火危險，無毒性。
3.塗膜堅固，外表美觀。
4.配合水性防火漆，有良好附著力。
5.可直接加水稀釋當做底漆使用。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
 - 總不揮發物： 白色 50% 以上 其他顏色 45% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 44.5 m²/Gal 11.8 m²/L
 - 比重： 1.1 Kg/L 以上 (因色而異)
 - 遮蓋力： 8 m²/L 以上 (因色而異)
 - 粘度： 80~105 KU (25°C)
 - 其他資訊： 塗裝系統：
水性水泥底漆 + 406FM (35 μ) + 406FM (35 μ)
水性防火漆 + 406FM (35 μ) + 406FM (35 μ)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 5~15% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C RH=60%)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵，必須清除乾淨。
3.陰雨或相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。
4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM4100406FMX1 V1.0 2024-05-01