

# 甲板漆

## DECK PAINT



- 產品號碼： SP-62 (OD-44)
- 型別： 由酞酸酐樹脂、特殊樹脂及耐候性顏料構成之甲板漆。
- 用途： 鋼鐵甲板用面漆。
- 特性： 1.漆膜柔韌、緻密。  
2.耐磨性、耐候性優良。  
3.耐油性及耐水性優良。  
4.附着力優良。  
5.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： SP-59 棕紅色 / SP-62 綠色 / 黑色或灰色
- 光澤度： 有光
- 體積固含量： 44% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 80  $\mu$  (3.2 mil) 乾膜 35  $\mu$  (1.4 mil)
- 理論塗佈量： 47.3 m<sup>2</sup>/Gal 12.5 m<sup>2</sup>/L 11.4 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 底漆： SP-54 紅丹漆 (OP-91)  
SP-55 鋅鉻黃底漆 (OP-93)  
SP-56 防銹漆 (OP-95)
- 比重： 1.20 Kg/L 以上
- 粘度： 70~85 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No. 805 松香水 (OM-07)
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 無氣噴塗作業： 噴嘴： Graco 621, 721 (相似品亦可代用)  
空氣壓力： 3~5 kg/cm<sup>2</sup>  
壓縮比： 45:1 或 33:1
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
閃點： 21°C (70°F) 以上
- 注意事項： 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

