

永保新無溶劑流展漆

SOLVENTLESS EPOXY LEVELING COATING



- 產品號碼： 1024
- 型別： 由無溶劑環氧樹脂主劑、硬化劑配以級配矽砂所構成之二液一粉型塗料。
- 用途： GMP 藥廠、食品廠、電子廠、紡織廠、辦公室、手術房、無菌室、控制室、倉儲等地面。
- 特性： 1.光滑、防塵、防菌、不滲透。
2.耐磨易清潔。
3.與水泥地面接著力強，不龜裂、不剝落。
4.具一般之物理及機械強度。
5.抗化性強，耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。
6.不受冷熱溫差之影響而變形。
- 規格資訊： 顏色： 各色
建議膜厚： 1 m/m~3 m/m
理論塗佈量： 1.5 m²/Kg (1m/m) 4.5 Kg/m² (3m/m)
比重： 1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
粘度： 膏狀 (混合物)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
(僅可以用於清洗工具)
調薄劑用量： 不得摻用
混合比： 主劑：硬化劑：級配矽砂 = 4：1：3 (重量比)
可使用時間： 30 分鐘 (樹脂與砂混合物 25°C)
- 塗裝方法： 鏟刀或特殊滾筒
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 18 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 注意事項： 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，再加入級配矽砂攪拌均勻。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
3.水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。
4.水泥面強度至少 150Kg/cm² 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。
5.施工時請戴手套，以免皮膚接觸。

PDM19XXX1024X1 V1.0 2024-05-01