

- 產品號碼： A319
- 型別： 由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之平光行水性水泥漆。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥、磚造物石膏等內部構造之防護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。  
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。  
3.具平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。  
4.耐水性、耐鹼性優良。
- 規格資訊：
- 顏色： 虹牌電腦調色系統共分9大色系3000色可供選擇，自由搭配。
  - 光澤度： 平光
  - 總不揮發物： 50% 以上
  - 建議膜厚： 濕膜 80  $\mu$  (Micron) 乾膜 35  $\mu$  (Micron)
  - 理論塗佈量： 33.3  $m^2/3L$  11.1  $m^2/L$  (因顏色深淺不同而會有所差異)
  - 適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆
  - 比重： 1.3 kg/L 以上 (因色而異)
  - 遮蓋力： 7  $m^2/L$  以上 (因色而異)
  - 粘度： 90~110 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
  - 調薄劑用量： 10~20%
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少 2 年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。太稠時，可酌加清水調節。但以不超過規定量為原則。
  - 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。
  - 3.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
  - 4.選用較深顏色時建議先刷塗一道白色塗料打底，以減少刷塗次數。
  - 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。