

- 產品號碼： 1607
- 型別： 由不飽和聚酯樹脂配合顏料精製而成之二液型塗料。
- 用途： 管線、桶槽之防蝕裡襯及 FRP 面漆用。
- 特性： 1.漆膜堅韌、不龜裂、不剝落。
2.與 FRP 積層之附著性優異。
3.耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。
4.耐石油油品，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等無軟化現象之不良反應。
5.乾燥迅速。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、灰色、棕色
- 體積固含量： 98 ± 2 %
- 總不揮發物： 98 ± 2 %
- 建議膜厚： 乾膜 50~100 μ (Micron) 濕膜 50~100 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 34.4 m²/Gal @ 100 μ/DFT
- 適用塗料： 底漆： No.1606 永麗玻璃纖維積層塗料
No.1612 永麗玻璃鱗片塗料
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 5 m²/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 68~85 KU (混合物 25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：最高 100°C (依化學品及濃度而定)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 不需使用
- 混合比： 主劑：促進劑=100 : 0.8 ~ 1.5 (重量比)
- 可使用時間： 20 分鐘以內 (混合物 20°C)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 三個月 / 5°C；一個月 / 25°C；十二天 / 30°C
- 注意事項：
- 1.調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。
 - 2.主劑與硬化劑須充份攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可有殘留氣泡。
 - 3.陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。
 - 4.施工時請戴手套，以免皮膚接觸。
 - 5.施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。
 - 6.桶槽內施工，應有通風設施裝置。
 - 7.油漆實際塗佈量會依配塗物的形狀大小、工作環境而改變。