

水性水泥底漆

EMULSION PRIMER



- 產品號碼： 410-1
- 型別： 由水性壓克力樹脂，配合耐候顏料精製而成之水性水泥底漆。
- 用途： 適用於水泥製品之打底用漆。
- 特性： 1.乾燥迅速，作業性優良。
2.附著力特強。
3.耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封阻作用。
4.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 45% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 42.0 m^2 /Gal 11.1 m^2 /L
- 適用塗料： 面漆： No.433、436、450、650、860
各類水性水泥漆、乳膠漆
- 比重： 1.25 kg/L 以上
- 遮蓋力： 6 m^2 /L 以上
- 粘度： 80~110KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 5~10%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 3.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410X04101X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw