

# 克銹靈閃銹抑制劑

## FLASH RUST INHIBITOR



- 產品號碼： 90
- 型別： 由特殊環保型化合物組合而成之單液型閃銹抑制劑。
- 用途： 水刀清洗及溼式噴砂時，作為防止鋼構短期內閃銹發生用。
- 特性： 1.水性配方：為兼具安全、環保性；對環境友善、對土壤零污染。  
2.符合 ASTM D5367 抑銹劑測試規範。(參 SGS 檢驗報告：KV-14-09594X-1)  
3.完全不含鉻離子、亞硝酸鹽及硝酸鹽。(參 SGS 檢驗報告：KV-15-00379X-1)  
4.為兼具環保與抑制閃銹功能之抑銹劑。
- 規格資訊： 顏色： 透明  
總不揮發物： 8.0 % 以上  
粘度： 40~60 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水  
調薄劑用量： 加水稀釋量 0.5% ~2% (依環境與建議配套而有所不同)
- 塗裝方法： (水刀/高低壓) 噴塗或刷塗
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (表面乾燥後) 最多 5 天 (依環境與建議配套而有所不同)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
重量(運輸)： 1.0 Kg/L 以上 (混合物)  
閃點： 大於 93°C
- 注意事項： 1.No.90 克銹靈與水按比例加入後攪拌均勻使用。  
2.於高溼及環境汙染嚴重之條件下，建議以 2% 添加量稀釋使用 (100:2)  
3.水刀除銹後之低壓沖洗時，可視所處環境狀況而遞減；建議最低以 0.5% 添加量稀釋使用 (100:0.5)。  
4.雖然使用 No.90 克銹靈後通常能維持 2 天或更長的無閃銹產生時間，建議於表面乾燥後盡早上塗底漆，可獲最佳效果。  
5.實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM99XXX9000X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)