

黑板漆

BLACK BOARD PAINT



- 產品號碼： 1901
- 型別： 由特殊樹脂及耐磨性顏料精製而成之黑板專用漆。
- 用途： 黑板塗刷用。
- 特性： 1.塗膜堅硬平滑，附著力強。
2.耐磨性非常優良。
3.耐水性良好。
- 規格資訊：
- 顏色： 黑色及黑綠色
 - 光澤度： 平光
 - 體積固含量： 40% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 38.0 m^2 /Gal 10.0 m^2 /L 8.0 m^2 /Kg
 - 適用塗料： 底漆： No. 903 灰色打底漆
 - 比重： 黑綠 1.25 Kg/L 黑 1.10 Kg/L
 - 遮蓋力： 20 m^2 /L 以上
 - 粘度： 70~90 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No. 807 二甲苯
 - 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 被塗面灰塵與粉筆灰等，必須清除乾淨。
 - 施塗後，黑板必須等 24 小時乾透後才能使用。
 - 舊黑板之施工，應用#240 水砂紙打磨後再予施塗。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM17XXX1901X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw