

水性白板漆 (N型)

WATER-BASED WHITEBOARD PAINT, (N-TYPE)



- 產品號碼： 734
- 型別： 由水性特殊樹脂 (Special Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 為主要原料，精製而成之二液型塗料。
- 用途： 施作於室內水泥漆牆面、做寫字、塗鴉等用途，容易擦拭，不留痕跡。
- 特性： 1. 施工方便，於牆面或物件施工，即有白板塗鴉的效果。
2. 耐化性優越，經酒精擦拭後，依舊保有白板效果。
3. 水性環保，易寫易擦拭，可自行 DIY 施工。
4. 具有優越耐候性，不變黃、不失光。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 總不揮發物： 35% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 75 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 50.3 m^2 /Gal 13.3 m^2 /L 13.3 m^2 /Kg
- 適用塗料： 底漆： No.450 平光水性水泥漆；No.860 平光水性水泥漆；
No.436 金典乳膠漆；No.1035 水性環氧三聚磷酸鋁防銹底漆；No.1054 水性永保新 M.I.O 防銹底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 50~80 KU (混合漆) (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C
- 混合比： 主劑：硬化劑=2：1 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 2 小時 最多 3 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。(未開封容器中)
- 注意事項：
1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
 3. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
 5. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠化。
 6. 使用水性白板筆前，先養護 7 天後，才可使用。
 7. 若使用滾塗時，建議使用高密度泡棉滾筒，以防毛絮附著。
 8. 刷塗白板漆前，建議用 120~240 號砂紙磨平，再清除表面灰塵，以達平坦表面。
 9. 為達最佳效果，最少需施作二道，等待 2 小時後再進行施作第二道。
 10. 若 6 小時後需上第二道時，表面須以 400~800 號砂紙砂磨後，可進行第二道施作。
 11. 若罐內呈現果凍狀，屬於正常現象，請均勻攪拌後，即可使用。
 12. 若一次噴塗膜厚若超過 50um，易產生氣泡，應特別注意。
 13. 若上塗於新水性水泥漆後，需等待 7 天，水分完全乾燥後，才可進行白板漆施工。
 14. 若環境溫度低於 20°C，不建議施作。
 15. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XXX0734X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw