

鍍鋅漆

GALVANIZING PAINT



- 產品號碼： 1018
- 類別： 由特殊樹脂，配以高品質鋅粉，精製而成之一液型高性能防銹漆。
- 用途： 貯槽、橋樑、鋼架、發電廠輸送鐵塔等，鋼鐵構造物之長期防銹漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速，附著力強。
2. 一液型油漆，無使用時間之限制與混合之麻煩。
3. 耐機械磨損性優良。
4. 防銹力強，經曝露海邊三年後，不致生銹。
5. 表面割傷仍有抑制生銹效能。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 65% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 34.4 m²/Gal 9.1 m²/L 4.7 m²/Kg
- 適用塗料： 面漆： 油性水泥漆、優麗面漆、優麗高固型面漆、永保新面漆
- 比重： 1.9 Kg/L 以上
- 粘度： 65~90 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1069 鍍鋅漆專用調薄劑
- 調薄劑用量： 10~20% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 1 小時以內 完全硬化 14 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 1 個月
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 由於鋅粉之比重大，容易沈殿，使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 一般環境條件下，塗刷一次即可，但在嚴重露曬條件，最好塗刷二層。
3. 如果使用在化學工業區，大氣中含有酸性氣體之場所，表面必須加塗一層耐酸塗料。
4. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥及腐蝕性鹽類等附著污物須清除乾淨。
5. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下)，應避免施工。
6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM42XXX1018X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw