

# 水性木器自然還原漆

## WATER-BASED WOOD-REJUVENATED COATING



- 產品號碼： YWT-321
- 型別： 由水性特殊合成樹脂與特殊助劑及消光劑等所配製而成之塗料。
- 用途： 傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之塗料。
- 特性： 1.外觀自然呈現原木原始色澤。  
2.流平佳、不回黏、耐刮、耐水佳。  
3.可聞到木材天然氣味。
- 規格資訊：
- 顏色： 淡黃色乳白液體
  - 光澤度： 3~6%
  - 總不揮發物： 22~24%
  - 建議膜厚： 濕膜 80  $\mu$  (Micron) 乾膜 15  $\mu$  (Micron)
  - 理論塗佈量： 44.4  $m^2$ /Gal 11.5  $m^2$ /L 11.3  $m^2$ /Kg
  - 比重： 1.0~1.1 Kg/L
  - 粘度： 500~800 cps (LV2,RPM60) (25°C)
  - 其他資訊： 塗膜狀態：平滑消光
- 混合調薄：
- 調薄劑： 清水
  - 調薄劑用量： 噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。  
刷塗時，可加水稀釋，但以 20% 為限。
- 塗裝方法： 噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗。
- 乾燥時間： 指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50%)
- 塗裝間隔： 可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上 (務必砂磨後再重塗)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，18 個月。
- 注意事項：
- 使用前請攪拌均勻。
  - 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。
  - 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。
  - 本項塗料請底、面系統搭配使用。
  - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX2840X2 V1.0 2024-05-01