

水性木器亮光面漆

WATER-BASED WOOD HIGH-GLOSS TOPCOAT



- 產品號碼： YWT-318
- 類別： 由水性特殊合成樹脂與消光劑等所配製而成之亮光面漆。
- 用途： 傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之亮光面漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌，光滑美觀。
2.附著性與耐磨性非常良好。
3.外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮、耐水佳與手感柔和。
- 規格資訊：
- 顏色： 淡黃色乳白液體
 - 光澤度： 70~80%
 - 總不揮發物： 30~32%
 - 建議膜厚： 濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 31 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 34.4 m^2 /Gal 9.1 m^2 /L 9.0 m^2 /Kg
 - 適用塗料： 底漆： YWP 系列
 - 比重： 1.0~1.1 Kg/L
 - 粘度： 200~500 cps (LV2,RPM60) (25°C)
 - 其他資訊： 塗膜狀態：平滑亮光
- 混合調薄：
- 調薄劑： 清水
 - 調薄劑用量： 噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。
刷塗時，可加水稀釋，但以 20% 為限。
- 塗裝方法： 噴塗（建議原液塗裝）、刷塗。
- 乾燥時間： 指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50%)
- 塗裝間隔： 可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上（務必砂磨後再重塗）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，18 個月。
- 注意事項：
- 1.使用前請攪拌均勻。
 - 2.被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。
 - 3.塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。
 - 4.本項塗料請底、面系統搭配使用。
 - 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX2836X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw