

黑水羅松

BITUMINOUS SOLUTION



- 產品號碼： SP-69 (OM-03)
- 型別： 由柏油、瀝青等構成之瀝青質清漆。
- 用途： 貨艙用防銹漆。
- 特性： 1.乾燥極速。
2.耐水性及耐蝕性優良。
3.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 黑色
 - 光澤度： 有光
 - 體積固含量： 39% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 90μ (3.6 mil) 乾膜 35μ (1.4 mil)
 - 理論塗佈量： $42.0\text{ m}^2/\text{Gal}$ $11.1\text{ m}^2/\text{L}$ $12.3\text{ m}^2/\text{Kg}$
 - 適用塗料： 底漆： No. 908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
 - 比重： 0.85 Kg/L 以上
 - 粘度： 80~100 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No. 805 松香水 (OM-07)
 - 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 塗裝方法：
- 無氣噴塗、刷塗
 - 無氣噴塗作業： 噴嘴： Graco 615, 715 (相似品亦可代用)
空氣壓力： $3\sim 5\text{ Kg}/\text{cm}^2$
壓縮比： 45:1 或 33:1
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
閃點： 26°C (80°F) 以上
- 注意事項： 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

