

底漆密著促進劑

ADHESION PROMOTER FOR SEALER



- 產品號碼： 467AD
- 類別： 以優異的水性改質聚合物搭配特殊微米級助劑精製而成。
- 用途： 搭配 No.467 高滲透型強效防水底漆使用。
- 特性： 以下特性均為 No.467 與 No.467AD 均勻攪拌混和後之效果：
1. Hybrid 複合結構：漆膜塗層+滲透結晶體形成雙重防水保護層。
2. I.E. 離子交換結晶技術：滲透至底材縫隙進行離子交換產生結晶完整阻擋水份與水氣。
3. M.P. 微分子密合科技：微小分子有效黏著底材，緊密結合。
4. 多元底材、輕鬆搞定。
- 規格資訊： 顏色： 透明
理論塗佈量： 50.3 m²/Gal 13.3 m²/L
適用塗料： 面漆： No.424、No.406、No.421、SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
- 比重： 1.02 Kg/L 以上
包裝規格： 2 公升裝、10 公升裝
- 混合調薄： 調薄劑： 1 加侖 No.467+2 公升 No.467AD
調薄劑用量： 5 加侖 No.467+10 公升 No.467AD
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下 3 年
- 注意事項： 1. 避免與眼、口、鼻直接接觸，應配戴適當的防護器具。
2. 混和後請徹底攪拌均勻，確保 No.467 與 No.467AD 達到最好的產品效果。
3. 置容器於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之區域，以免變質。
4. 被塗物表面潮濕及雨天前後應避免施工，才可確保施工品質。
5. 乾燥時間會因漆膜厚度、底材種類、環境濕度、通風條件而有所差異。
6. 實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。
7. 混和後請徹底攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
8. 混和後不須額外加水稀釋，可直接塗佈於底材上。
9. 混和後請於當天使用完畢，以免變質。

PDM4100467ADX1 V1.0 2024-05-01