

水性金屬浪板漆

AQUA ANTI-RUST METAL PROTECTIVE PAINT



- 產品號碼： 497
- 型別： 以水性複合壓克力樹脂為主體搭配耐候級顏填料及特殊添加劑精製而成兼具防銹功能的水性金屬浪板漆
- 用途： 虹牌水性金屬浪板漆為多效合一的水性環保產品。適用於彩鋼板、浪板和鐵皮屋等金屬材上的維護、改色及局部修補，具有漆膜強韌、耐候、耐老化、附著力強及優異的防銹性能。施工簡便，可直接上塗金屬浪板，節省施工時間和預算
- 特性： 1.水性環保配方、低 VOC，守護健康。
2.塗膜快速乾燥，手感滑順。
3.優異的防銹性能，耐水耐鹼性能佳。
4.附著力強，適用多種金屬底材。
5.抗曬耐候、耐老化，延長使用年限。
- 規格資訊： 顏色： 依色卡及其他訂製色
總不揮發物： 50%以上
建議膜厚： 濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理論塗佈量： 265 $m^2/5gal$ 53 $m^2/1gal$
比重： 1.10Kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： 清水
調薄劑用量： 0~5%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 夏季約 1.5 小時 冬季約 2 小時(25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.一般底材：被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，須清除乾淨，即可施工。
生銹底材：使用鋼刷將塗刷表面斑駁漆面及鐵銹剷除乾淨後，即可施工。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
3.使用前須攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過 5% 規定用量為原則。
4.施作時請避免一次性厚塗，避免因表乾裡不乾而影響塗料性能。
5.新彩鋼浪板改色，請洽詢業務人員。
6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0497X1 V1.2 2024-07-29