

# 深色調合漆

## READY-MIXED PAINT, DARK COLOR SERIES



- 產品號碼： 106
- 型別： 由長油性醇酸樹脂 (Alkyd Resin) 及特殊顏料精製而成之深色面漆。
- 用途： 適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。
- 特性： 1. 高光澤，流平性佳。  
2. 漆膜堅韌、附著力強。  
3. 抗濕、耐水性優良。  
4. 容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
- 光澤度： 80% 以上
- 總不揮發物： 55% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 65  $\mu$  (Micron) 乾膜 35  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 58.3  $m^2$ /Gal 15.4  $m^2$ /L 17.1  $m^2$ /Kg
- 適用塗料： 底漆： 1. 木材：No.109 油性打底漆白色  
2. 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆、  
No.905 紅丹漆 (OP-91)、  
No.904 防銹漆 (OP-95)、  
No.906 紅丹防銹漆 (OP-92)、  
No.911 工程用紅丹漆 (SP-70)、  
No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93)  
(或按本公司指定用法施工)
- 比重： 0.9 Kg/L 以上
- 遮蓋力： No.101/110/106：8  $m^2$ /L 以上  
No.107/108：20  $m^2$ /L 以上
- 粘度： 75~90 KU (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 80 °C 間歇 120 °C
- 混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)  
調薄劑用量： 5~10 % (視使用工具而定)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗 (滾塗需用滾塗型)
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 10 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。  
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。  
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。  
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。  
5. No.101 紅色調合漆不適做色母調配淺紅色漆，調色時請用 No.1707 特紅原色漆，以防褪色。  
6. No.110 各色漆不適做色母調配淺色漆，以防發生褪色現象。  
7. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM01XXX0106X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)