

永美塑膠水線漆

VINYL BOOTTOPPING



- 產品號碼： SP-25 (VF-53)
- 型別： 由氯乙烯樹脂及耐候性黑色顏料構成之水線漆。
- 用途： 水線部位用面漆。
- 特性： 1.乾燥極速，與永美防銹漆之附著力極強。
2.耐海水性及耐油性極優。
3.抗海洋氣候，耐鹽霧侵蝕。
4.漆膜堅牢、柔韌。
- 規格資訊：
- 顏色： 黑色
- 光澤度： 有光
- 體積固含量： 37% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 95 μ (3.8 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
- 理論塗佈量： 40.0 m²/Gal 10.5 m²/L 10.5 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： SP-32 永美塑膠船底防銹漆 (VA-11)
SP-30 永美塑膠紅丹漆
永保新系列底漆
- 比重： 1.0 Kg/L 以上
- 粘度： 70~85 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： SP-36 永美塑膠漆調薄劑
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 30 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
閃點： 17°C (62.6°F) 以上
- 注意事項： 1.天候陰雨、有霧或濕度超過 85% RH 時，勿施工塗刷永美漆類。
2.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM32XXX3225X1 V1.0 2024-05-01