

油性金色漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT, GOLDEN



- 產品號碼： 417
- 型別： 由耐鹼及耐候性非常優良之壓克力樹脂 (Acrylic Resin) 與金色顏料構成之塗料。
- 用途： 適用於水泥製品之面漆。
- 特性： 1. 乾燥快，作業性良好，顏色保持性優良，不變黑。
2. 耐水、耐候性非常良好，能保持長久光澤度。
3. 耐鹼性良好。
- 規格資訊：
- 顏色： 金色
 - 總不揮發物： 50 % 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 44.7 m²/Gal 11.8 m²/L
 - 粘度： 80~100 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.807 二甲苯
 - 調薄劑用量： 5~10 % (依施工性酌加調薄劑)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
重量(運輸)： 1.0 Kg/L 以上
- 注意事項：
- 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
 - 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM04XXX0417X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw