

水性鍍鋅漆

GALVANIZED STEEL EMULSION PAINT



- 產品號碼： 500P
- 類別： 由水性壓克力樹脂、優良防蝕性配方，所構成之鍍鋅鐵皮防銹用底漆。
- 用途： 鍍鋅鐵皮、鍍鋅器材、鍍鋅鐵管、鍍鋅浪板、鍍鋅鋼架構造物及一般鋼構物用之防銹底漆。
- 特性： 1.與鍍鋅鐵皮之附著力特強，無需先塗處理劑。
2.防銹、防蝕性能極佳。
3.耐水、耐化性優良。
4.無臭、無味、無公害。
5.遮蓋力大，塗刷性良好。
6.直接塗於鋼鐵表面不會生點銹。
7.施工容易，工具可用水清洗。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色或指定色
- 光澤度： 半光
- 總不揮發物： 45% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 47.3 m^2 /Gal 12.5 m^2 /L
- 適用塗料： 面漆： 虹牌調合漆、鮮麗漆、橡膠漆、全能漆、No.1030 水性環氧樹脂面漆
- 比重： 1.2 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 8 m^2 /L 以上
- 粘度： 60~90 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 清水 (只可用以清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 6 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.使用前油漆必須充分攪拌均勻，並避免多餘的稀釋，以防漆膜厚度之不足，而降低附著力與防銹力性能。
2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及腐蝕性鹽類，必須清除乾淨才可施工。
3.做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥，始可施工。
4.陰雨、有霧或濕度超過 85% 以上時，請停止施工，以免影響附著力。
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM411XX0100X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw