

彩虹永保漆 3751

Rainbow aqua 3751



- 產品號碼： RAINBOWAQUA 3751
- 型別： 由水性壓克力樹脂 (Polyacrylic Resin) 及不黃變型聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 為主要原料，配合耐候性顏填料精製而成之二液型水性耐候型 PU 面漆。
- 用途： 1.鋼構製品、車輛、木製品等製品之耐候面漆。
2.可作為混凝土界面防水之面漆。
3.搭配 Rainbow aqua 系列產品，可獲得高效能之防銹塗料系統。
4.Rainbow aqua 系列產品為全水性環保型塗料系統。
- 特性： 1.具有高光澤度與硬度，可撓性、耐磨性特別強。
2.耐水、耐油、耐溶劑等性能特別優良。
3.耐藥品性非常優良。
4.具有優越耐候性，不易變黃、失光。
5.具 50% 以上伸長率，以及優於一般塗料之機械強度。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
- 光澤度： 20% 以上
- 總不揮發物： 60% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 63 m²/Gal 16.5 m²/L (乾膜 30 μ)
- 適用塗料： 底漆： 環氧漆、聚脲塗料、PU 漆、Rainbow aqua 系列產品 (或本公司推薦其他系列漆)
- 粘度： 60~100 KU (混合漆) (25°C)
- 包裝規格： 1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 10~40 % (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=10：1 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時以下 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 噴塗 刷塗 滾塗
- 乾燥時間： 25°C 指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內
- 塗裝間隔： 25°C 塗裝間隔最少 4 小時 最多 3 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
 - 2.被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
 - 3.因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 - 4.硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
 - 5.塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。
- 備註：油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

