

超滲透地坪漆

High Penetration Floor Paint

產品號碼	Contiaqua 2022
型別	由特殊水性樹脂、助劑、水組合而成之單液型水性耐候透明罩光底面兩用漆。
用途	適用於室內、外之水泥基材及合金材料等之罩光工程之保護漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對水泥基材之滲透力優異,具有補強水泥機械強度之功能。 2. 乾燥快速, 用量倍省, 用途廣泛, CP 值超高。 3. 漆膜兼具優異之韌性及硬度; 耐候性、耐水性、耐磨性特優。 4. VOC 值極低 (限量值低於 10g/L) (報告編號: KV-22-03389)。 5. 單組份塗料, 使用便捷。 6. 水性環保塗料; 符合 EN-71-3 無毒材料 (報告編號: KV-22-03389)。
重量	1.0Kg/L 以上
光澤	平光
粘度	60 Ku (25°C) 以上
乾燥時間	指觸 30 鐘內 堅結 2 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鋁板、不銹鋼等合金材料建議先進行表面處理打磨後方可施工。 2. 水泥基材須經過至少二十八天養身期, 並經機具打磨後方可施工。
漆膜厚度	濕膜 100μ 乾膜 30μ
理論塗佈量	0.1 Kg/m ² 10 m ² /Kg 10 m ² /Liter 37.9 m ² /Gal (20μ 乾膜)
塗裝間隔	最少 60 分鐘 最多 30 天 (25°C)
總不揮發物	20% 以上
適用面漆	Contiaqua 2022、2167 或 2168 或其他公司建議推薦之塗料系統 水性 PU (UPW-10、UP-303 等) 水性環氧 (Rainbowaqua 3861、3881 等)
調薄劑	自來水 (0~10%)
調薄劑用量	正常情況下, 至少二年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陰雨天或基材表面潮濕時, 應避免施工。 2. 開罐後剩餘之塗料應避免久置, 以免變質。 3. 塗料建議應儲放於通風陰涼處, 切勿置放於室外曝曬, 以免影響材料品質。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
PDMC132022XX V1.0	最新版次, 請參照公司網頁; 如查無資料, 請洽業務人員。