Interior Water-Borne Clear Protective Finish

潤彩鍍膜漆

產品號碼	Contiarch 2455
型別	潤彩鍍膜漆能為您的牆面鍍膜，不論新舊水泥漆漆面皆可適用，可賦予牆面如同木材家具般光滑豐潤的質感，其帶來的低反射霧面效果適合各種公共空間與住家環境，視覺感受舒適，也能改善牆面色彩飽和度，優異的抗指紋及抗刮能力能維護牆面潔淨，達到鍍膜保護之效果，潤彩鍍膜漆是打造高質感新舊牆面的全新選擇。
用途	居家環境、商用空間、公共場所等室內之水性水泥漆或乳膠漆牆面皆可適用。
特性	1. 低反射霧面透明塗層，帶來舒適視覺感受。 2. 柔和觸感，賦予粉質水泥漆牆面溫潤滑順質感。 3. 潤色功能，改善牆面色彩飽和度。 4. 抗指紋效果維持牆面潔淨。 5. 抗刮罩面，給予牆面額外保護。 6. 防霉抗菌・水性單劑型使用便利。 7. 無甲醛及鉛汞重金屬添加之產品。
光澤度	半光、霧光
重量	0.95 kg/ L 以上
粘度	80～100KU (25℃)
乾燥時間	指觸 1 小時以內　　堅結 3 小時以內 (25℃)
漆膜厚度	濕膜 70 μm (Micrometer)　　乾膜 22 μm (Micrometer)
理論塗佈量	53.8 ㎡/Gal　　14.2 ㎡/L
塗裝間隔	最少 2 小時
總不揮發物	25% 以上
適用底材	水性水泥漆及乳膠漆
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，以不加水施作為原則。若必要可酌加自來水調薄，但以不超過 5%用量為原則。 2. 新水泥漆面含有多量水份或溶劑，必須待 1~2 星期完全乾燥後始可施作。 3. 陰雨或大氣相對濕度 85RH 以上時，應避免施工，尤其表面潮濕時，必須使其完全乾燥，表面溫度介於 5℃~30℃時始可施工。 4. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，需清除乾淨始可施作。 5. 至少上塗兩道潤彩鍍膜漆以達到足夠膜厚；需 7 天完全硬化才能展現抗刮效果。 6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的底材性質、表面狀態、形狀大小、孔隙結構、施工工具、環境因素影響而改變。

CONTINENTAL COATINGS INC.
10938 Beech Ave, Fontana, CA 92337
T:909-355-1200 **F**:909-355-2061 **W:**www.continentalyca.com