永保新樹脂砂漿

EPOXY MORTAR

產品號碼：1022

型　　別：由環氧樹脂、硬化劑及級配矽砂構成之砂漿。

用　　途：重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫、倉庫等地面。

特　　性：
1.與水泥及鋼鐵面之附著力強，不龜裂、不剝落。
2.機械性能特優，能耐堆高機及大型車輛輾壓。
3.耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。
4.不受冷熱溫差之影響而變形。
5.緻密、耐磨、熱絕緣性優良。

規格資訊：
顏　　色：天然色
建議膜厚：3 m/m 及 5 m/m 或指定厚度
理論塗佈量：7 kg/㎡（3 m/m）　11.5 kg/㎡（5 m/m）
適用塗料：面　漆：No.1001 永保新面漆（EP-04）
No.1015 永保新無容劑面漆
No.1026 永保新砂漿用補土
比　　重：1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物）
粘　　度：膏狀

混合調薄：
調薄劑：No.1005 永保新調薄劑（SP-12）
（僅可以用於清洗工具）
調薄劑用量：不得摻用
混合比：主劑：硬化劑：級配矽砂＝ 3：1：20（重量比）
（或按公司指定之比例）
可使用時間：30 分鐘（樹脂砂漿混合漆 25℃）

塗裝方法：手工鏝敷

乾燥時間：指觸 6 小時以內　堅結 12 小時以內　完全硬化 7 天（25℃）

塗裝間隔：最少 12 小時

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。

注意事項：
1.主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合，再加入級配矽砂攪拌均勻。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
3.水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。
4.水泥面強度至少 150Kg/ cm^2 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。
5.施工時請戴手套，以免皮膚接觸。
6.本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。