

# 船艙漆 ( 銀色 )

## ALUMINUM HOLD PAINT



- 產品號碼： SP-58 (OH-71)
- 型別： 由醇酸樹脂、特殊樹脂及鋁粉顏料構成之船艙漆。
- 用途： 貨艙用銀色面漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌耐磨。  
2.耐濕性優良。  
3.耐油性及耐水性優良。  
4.附着力強。  
5.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀色
- 光澤度： 有光
- 體積固含量： 39% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 65  $\mu$  (2.6 mil) 乾膜 25  $\mu$  (1.0 mil)
- 理論塗佈量： 58.3 m<sup>2</sup>/Gal 15.4 m<sup>2</sup>/L 17.1 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 底漆： SP-54 紅丹漆 (OP-91)  
No. 920 鋅鉻鐵鉛紅防銹底漆 (LZI) (OP-94)  
SP-56 防銹漆 (OP-95)
- 比重： 0.9 Kg/L 以上
- 粘度： 50~70 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No. 805 松香水 (OM-07)
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 無氣噴塗作業： 噴嘴： Graco 621, 721 (相似品亦可代用)  
空氣壓力： 3~5 kg/cm<sup>2</sup>  
壓縮比： 45:1 或 33:1
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 6 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
閃點： 21°C (70°F) 以上
- 注意事項： 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。