

多功能底漆

All Purpose Interior Latex Primer

產 品 號 碼	Contiarch 2457	
型 別	Contiarch 2457 多功能底漆提供卓越的附著力，適用於絕大多數材質接著上，例如 R.C 混凝土、批土、塗裝板、矽酸鈣板、發泡板、系統櫃板材、美耐板、波利板等等，能抑制牆面黴菌滋生，具有優異的耐酸鹼與耐水性能。遮蓋力是多功能底漆的另一大優點，充分的遮蓋能力降低面漆的使用量，節省時間與預算，同時讓整體牆面呈現更加均勻的豐潤色澤，多功能底漆擁有的蓋色能力，想要隨心所欲改變牆面顏色，是不可或缺的好幫手。	
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面。	
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多種材質底材強力附著。 2. 高遮蓋表現。 3. 優良耐酸鹼能力。 4. 抗菌防黴。 5. 水性滲透固化，安全環保又健康。 6. 乾燥速度快，易施工。 7. 未添加甲醛與六大重金屬等危害物質。 	
重 量	1.1 Kg/ L 以上	
粘 度	90~120KU (25°C)	
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內	堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 95 μm (Micrometer)	乾膜 35 μm (Micrometer)
理 論 塗 佈 量	42.0 m ² /Gal	11.1 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時	
總 不 揮 發 物	50% 以上	
調 薄 劑	自來水	
調 薄 劑 用 量	< 5% (重量率)	
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。	
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗	
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，需清除乾淨始可施工。 	
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、孔隙結構、工作環境而改變。	

PDMC052457XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。