

水性環氧透明水泥底漆

WATER-BASED EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER



- 產品號碼： RAINBOWAQUA 1073W
- 型別： 由環氧樹脂及特殊硬化劑構成之兩液型水性底漆。
- 用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水、防鹼用透明底漆。
- 特性： 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。
2.耐鹼性非常優良。
3.塗膜堅韌且附著力強。
4.耐磨損性良好。
5.水性環保配方、低 VOC，請參閱 SGS 檢測報告：KV-19-04254-1。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 體積固含量： 35~40%
- 總不揮發物： 38% 以上（混合漆）
- 建議膜厚： 濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 38.0 m²/Gal 10.0 m²/L 11.0 m²/kg
- 適用塗料： 面漆： Rainbowaqua 系列漆
(或經公司技術部門建議之面漆)。
- 比重： 1.0 Kg/L 以上（混合漆）
- 粘度： 40~80 KU（混合漆 25°C）
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 5~15%（不含清洗工具）/（塗料充分混合後再加水使用）
- 混合比： 主劑：硬化劑=100：12.5（重量比）
- 可使用時間： 4 小時內（混合漆 25°C/100 克）/（混合後塗料請盡快使用，以免膠化）
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
- 塗裝間隔： 最少 6 小時 最多 14 天（25°C） 5 天（30°C）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。
 - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.在密閉侷限空間內施工時，必須注意充分的通風。
 - 6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
 - 7.溫度低於 10°C 時，應避免施工。
 - 8.混合後塗料請盡快使用，以免膠化。
 - 9.塗料充分混合後再加水使用。
 - 10.塗料儲存溫度 15~40°C。
 - 11.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM41741073WX1 V1.0 2024-05-01