

能超耐磨地坪漆

Multi-function Ultra-wear-resistant Floor Paint

| | |
|-----------|---|
| 產 品 號 碼 | Contiaqua 2168 |
| 型 別 | 由特殊水性樹脂、助劑、顏填料組合而成之單液型水性耐候型多功能底面兩用漆。 |
| 用 途 | 適用於室內、外之水泥基材、地坪等之底、面兩用漆。 |
| 特 性 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥非常快速，具有一小時內可覆塗之特性。 2. 漆膜兼具優異之韌性及硬度；耐候性、耐水性、 耐磨性特優。 3. 水性環保塗料；具有極低的 VOC 值（限量值低於 100 g/L）。 4. 單組份塗料，使用便捷。 5. 適合作為非重壓地坪之止滑保護漆及停車格標誌漆。 |
| 顏 色 | 綠、灰、黑、紅、白、黃 |
| 重 量 | 1.0 Kg/L 以上 |
| 粘 度 | 60 Ku (25°C) 以上 |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 10 分鐘內 堅結 1 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C) |
| 表 面 處 理 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 鋁板、不銹鋼等合金材料建議先進行表面處理打磨後方可施工。 2. 水泥基材須經過至少二十八天養身期，並經機具打磨後方可施工。 3. 新鋪設之柏油路面需經至少七天吐油後施做。 4. 施工前請參閱本公司提供之施工規範。 |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 100μ 乾膜 35μ |
| 理 論 塗 佈 量 | 0.12 Kg/m ² 8.3 m ² /Kg 10 m ² /Liter 37.8 m ² /Gal (35μ 乾膜) |
| 塗 裝 間 隔 | 最少 60 分鐘 最多 30 天 (25°C / 30μ 乾膜) |
| 總 不 揮 發 物 | 35 % 以上 |
| 適 用 底 漆 | Contiaqua 2022、2167 或 2168 或其他公司建議推薦之塗料系統 |
| 適 用 面 漆 | Contiaqua 2022、2167 或 2168 或其他公司建議推薦之塗料系統 |
| 調 薄 劑 | 自來水 (0~35%) |
| 調 薄 劑 用 量 | 正常情況下，至少二年。 |
| 塗 裝 方 法 | 刷塗、滾塗、噴塗 |
| 注 意 事 項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 陰雨天或基材表面潮濕時，應避免施工。 2. 開罐後剩餘之塗料應避免久置，以免變質。 3. 塗料建議應儲放於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以免影響材料品質。 |
| 備 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 |

PDMC132168XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。