

# 永麗玻璃鱗片塗料 ( 耐高溫抗強酸型 )



## VINYL ESTER GLASS FLAKE LINING, HT

- 產品號碼： 1612HT
- 型別： 由不飽和聚酯樹脂及玻璃鱗片構成之耐高溫塗料。
- 用途： 耐酸、鹼、水、溶劑等桶槽之裡襯塗裝。
- 特性： 1. 堅硬、平滑、無縫不滲透。  
2. 耐化性特強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。  
3. 與金屬面及水泥面之附着力強、不龜裂、不剝落。  
4. 不受冷熱溫差之影響而變形。  
5. 可瞬間耐溫達 180°C。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、棕色、灰色
- 體積固含量： 98 ± 2 %
- 總不揮發物： 98 ± 2 %
- 建議膜厚： 乾膜 250 μm 濕膜 250 μm
- 理論塗佈量： 0.55 Kg/m<sup>2</sup>, 7.57 m<sup>2</sup>/Gal ( 500 μm )  
1.1 Kg/m<sup>2</sup>, 3.78 m<sup>2</sup>/Gal ( 1mm )
- 適用塗料： 底漆： 水泥面：No.1615CP  
鋼鐵面：No.1615HT  
面漆： No.1607HT 永麗面漆 (耐高溫抗強酸型)
- 比重： 1.10 Kg/L 以上
- 粘度： 45000 cps 以上 (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 丙酮、MIBK (清洗工具用)
- 混合比： 主劑：促進劑=100：1 (重量比)
- 可使用時間： 60 分鐘以內 (30°C)；80 分鐘以內 (25°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時 最多 3 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 三個月 / 5°C；一個月 / 25°C；十二天 / 30°C
- 注意事項：
1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。
  2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，施工須表面平整，不可有針孔。
  3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。
  4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。
  5. 硬化劑可隨溫度做調整，須向塗料製造商詢問。
  6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM70X1612HTX1 V1.0 2024-05-01