

多 功 能 止 滑 漆

Multi-function Anti-slip Paint

產 品 號 碼	Contiaqua 2167
型 別	由特殊水性樹脂、助劑、顏填料組合而成之單液型水性耐候型多功能底面兩用漆。
用 途	適用於室內、外之水泥基材、地坪等之底、面兩用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥非常快速，具有一小時內可覆塗之特性。 2. 漆膜兼具優異之韌性及硬度；耐候性、耐水性、 耐磨性特優。 3. 水性環保無毒塗料；具有極低的 VOC 值（限量值低於 10 g/L）。 4. 單組份塗料，使用便捷。 5. 適合作為非重壓地坪之止滑保護漆及停車格標誌漆。 6. 塗料內含止滑材料，不須額外添加。
顏 色	綠、灰、黑、紅、白、黃
重 量	1.1 Kg/L 以上
粘 度	60 Ku (25°C) 以上
乾 燥 時 間	指觸 10 分鐘內 堅結 1 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
表 面 處 理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鋁板、不銹鋼等合金材料建議先進行表面處理打磨後方可施工。 2. 水泥基材須經過至少二十八天養身期，並經機具打磨後方可施工。 3. 新鋪設之柏油路面需經至少七天吐油後施做。 4. 施工前請參閱本公司提供之施工規範。
漆 膜 厚 度	濕膜 100μ 乾膜 30μ
理 論 塗 佈 量	0.12 Kg/m ² 8.3 m ² /Kg 10 m ² /Liter 37.8 m ² /Gal (30μ 乾膜)
塗 裝 間 隔	最少 60 分鐘 最多 30 天 (25°C/ 30μ 乾膜)
總 不 揮 發 物	30 % 以上
適 用 底 漆	Contiaqua 2022、2167 或 2168 或其他公司建議推薦之塗料系統
適 用 面 漆	Contiaqua 2022、2167 或 2168 或其他公司建議推薦之塗料系統
調 薄 劑	自來水 (0~35%)
調 薄 劑 用 量	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗（較不建議噴塗）
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陰雨天或基材表面潮濕時，應避免施工。 2. 開罐後剩餘之塗料應避免久置，以免變質。 3. 塗料建議應儲放於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以免影響材料品質。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDMC132167XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。