

水性防霉漆

WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINT



- 產品號碼： 500-1
- 類別： 由水性壓克力樹脂、耐候性顏料、高效能防霉添加劑構成之高級水性水泥漆。
- 用途： 適用於建築壁面內外部及潮濕地帶之防止霉菌生長之水性塗料，適用於如食品廠、藥廠、電子廠等室內用。
- 特性：
1. 乾燥迅速。
 2. 附着力優良。
 3. 耐候性優良。
 4. 耐刷洗試驗 2,000 次以上。
 5. 符合 JIS Z 2911(1981)規格，具優異防霉效果。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色及指定色
- 光澤度： 半光及平光
- 總不揮發物： 45% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 42.0 m^2 /Gal 11.0 m^2 /L
- 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
- 粘度： 80 ~ 100 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 0 ~ 5% (重量率)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 (25°C) 堅結 4 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 至少 6 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 重量(運輸)： 1.20 Kg/L 以上
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。
 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
 5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410X05001X1 V1.0 2024-05-01