

永保新玻璃鱗片耐磨漆



EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PAINT

- 產品號碼： 1074 (EP-150)
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以玻璃鱗片精製而成之二液型高性能防銹底漆。
- 用途： 橋樑、水渠、工廠設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用中塗底漆。
- 特性：
1.塗膜堅韌，附著力強。
2.耐水、耐海水滲透性特優。
3.耐油性極佳。
4.防銹力特強。
5.耐磨損性非常優良。
6.耐紫外線滲透性優良。
- 規格資訊：
顏色： 灰色、棕色
光澤度： 有光
總不揮發物： 50% 以上 (混合漆)
建議膜厚： 濕膜 416 μ (Micron) 乾膜 300 μ (Micron)
理論塗佈量： 9.0 m²/Gal 2.4 m²/L 1.7 m²/Kg
適用塗料： 底漆： 永保新系列底漆
No.1011 無機鋅粉底漆
面漆： 永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆
- 比重： 1.4 Kg/L 以上 (混合漆)
遮蓋力： 10 m²/L 以上 (混合漆)
粘度： 80~110 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
混合比： 主劑：硬化劑=90：10 (重量比)
可使用時間： 50 分鐘 (混合後 25°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時 最多 14 天 (20°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。
2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
3.陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1074X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw