

# 水性彈性防塵漆

## WATER-BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINT



產品號碼： SA3000

型別： 由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性丙烯酸樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之外牆專用高級水性彈性防塵塗料。

用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等混凝土建築物外壁之防水、裝飾用面漆。

特性： 1.使用清水為溶劑，低 VOC 含量，符合環保要求，無甲醛及鉛、汞、重金屬添加，且無引火危險。  
2.單層型水性彈性防塵漆，特殊表面光硬化技術，耐污效果佳。  
3.彈性優異，若水泥壁面輕微龜裂，塗膜可保持完好如初，不會斷裂，達到防水防漏功能。  
4.具有優良之附著、耐水、耐鹼，符合 CNS4940 規範、防霉性 (JIS Z2911 0 級)、防藻性。  
5.耐候性特佳，日曬雨淋不易粉化、不易褪色。  
6.伸長率達 350 % 以上。

規格資訊： 顏色： 各色 (8 色)

光澤度： 半光型

總不揮發物： 50 % 以上

建議膜厚： 濕膜 180  $\mu$  (Micron) 乾膜 80  $\mu$  (Micron)

理論塗佈量： 20.5 m<sup>2</sup>/Gal 5.5 m<sup>2</sup>/L

適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型行強效防水底漆 (建議搭配 No.467 AD 密著促進劑混合使用效果更佳)

比重： 1.1 kg/L 以上 (因色而異)

粘度： 90~120 KU (25°C)

混合調薄： 調薄劑： 自來水

調薄劑用量： 0~5 %

塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗 (分二道至三道施工至建議乾膜厚度 250  $\mu$ m 以上)

乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)

塗裝間隔： 最少 6 小時

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。

注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可酌加清水調節，但以不超過規定量為原則。

2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。

3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。

4.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。

5.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5°C ~40°C 時始可施工。

6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XXSA30X1 V1.1 2024-05-27



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw