

- 產品號碼： 436
- 型別： 由乙烯系共聚物水性樹脂、精選顏料、填充劑及防霉抗菌配方所組成之高級建築內牆用水性塗料。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等內部水泥壁之防護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.符合 CNS 4940 水性水泥漆國家標準。
2.塗裝容易上手，遮蓋率、塗裝面積大，乾燥迅速。
3.耐水、耐鹼性優良，符合 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌規範。
4.特殊配方設計、絕佳堅韌塗膜、保色性良好，尤耐水洗。
5.色系齊全柔和，品質劃一，最易搭配室內裝潢。
- 規格資訊：
- 顏色： 10 色
 - 光澤度： 平光型
 - 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 42.0 m²/Gal 11.0 m²/L
 - 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
 - 比重： 1.3 Kg/L 以上
 - 遮蓋力： 10.0 m²/L 以上
 - 粘度： 90~110KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
 - 調薄劑用量： 0~15%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。
 - 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 - 3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆，以免褪色。
 - 4.新水泥牆必須等 2~3 星期後待其完全乾燥至水份含有率在 12% 以下，始可塗裝。
 - 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。