

# 永保新無溶劑透明漆

## EPOXY CLEAR, SOLVENTLESS



- 產品號碼： 1014
- 型別： 由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之兩液型無溶劑透明漆。
- 用途： 水泥壁、水泥管道、水泥製品及貯槽裡襯、工廠地坪等之防酸、鹼透明漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌且附著力強。  
2.耐油、耐水及耐海水性特優。  
3.刷塗一道即可得 200  $\mu$  以上無針孔厚漆膜。  
4.耐磨損性良好。  
5.耐酸、鹼性非常優異。

- 規格資訊：
- 顏色： 半透明液體
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 225  $\mu$  (Micron)      乾膜 200  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 16.6 m<sup>2</sup>/Gal      4.4 m<sup>2</sup>/L      4.4 m<sup>2</sup>/Kg
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 膏狀 (混合漆 25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=65：35 (重量比)

- 塗裝方法： 鏟塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內      堅結 18 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)

塗裝間隔： 24 小時

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合。
  - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
  - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
  - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
  - 5.水泥牆、水泥製品之表面必須完全乾燥後，始可施工。
  - 6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
  - 7.塗面受日光照射會變黃，但對品質並無影響 (最好不要分二次施塗)。
  - 8.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1014X1 V1.0 2024-05-01