

多功能工業地坪耐磨漆

Multi-function Wear-resistance Industry Coating

產型	品號	碼別	Contiaqua 7946W
用特		途性	由水性 PU 樹脂與聚異氰酸酯硬化劑，搭配特殊顏填料構成之三液型特用韌質塗料。 地床塗料、停車場、聚脲重塗、合金材料及作為防止老化用之韌質轉接底漆。 1. 耐水性、耐沸水性、耐磨性、耐藥品性、耐低溫性特別優良，為新型的多重複合反應型多功能環保塗料。 2. 表面平滑美觀。 3. 具有優越之附著性。 5. 除可直接上塗於水泥做底漆外，同時可作為多種材質及塗料之最佳轉接漆。 6. 環保配方，低 VOC。 7. 具有自流平之效果。 8. 尤其適合作為低溫冷凍廠房之底漆應用。
顏光重乾漆理塗混	乾燥論裝合	時厚佈間量隔比	透明（三液混合後）有特定顏色需求時可外加色漿調色 半光 1.65 Kg/L 以上（混合物） 指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天（25°C） 濕膜 1100μ 乾膜 1000μ 2.0 Kg / m ² 17.5 m ² / 組（=35.0 Kg）（@乾膜 = 1000μ） 最少 8 小時 最多 14 天（依漆種而異） A 劑：B 劑：C 劑（骨材）= 6：5：24（重量比） （冬季或 20°C 以下施工時，請加入 1.2K 促進劑/組後使用）
總體可調適調貯塗注	不積用用薄藏裝意	揮固薄劑安方事	發含時底用定項 95 % 以上（混合物） 92 ± 2% 0.5 小時 以下（1 組 / 混合漆 25°C） No.736 調薄劑（清洗用 操作時不建議添加） No.1073L 或本公司建議之系統 環氧 PU 面漆或本公司建議之系統 2~5 %（僅用於清洗工具） 正常情況下，12 個月以下。 鍍塗、滾塗或刷塗 1. A 劑、B 劑先攪拌均勻；骨材須另外準備攪拌機攪拌，務必按規定比例順序調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. A 劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，以確保施工品質。 4. 因有可用時間限制，混合後請盡速在可用時間內用畢。 5. 一次施工最多之漆膜厚度請勿超過 3mm，以確保施工品質。素地須整平墊高時，每組可加入 12.5~15 公斤之#10~20 目砂進行整平使用。 （一次漆膜厚度請勿超過 20 mm）。 6. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化。 7. 陰雨或相對濕度高於 85% 時，請勿施工，以確保施工品質。 8. 有任何疑問請不吝接洽公司專責單位。 9. 10°C 以下不建議施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備		註	