

RAINBOW
虹牌油漆



底面合一 ALL in ONE

水性金屬浪板漆

Aqua Anti-Rust
Metal Protective Paint

| 水性環保 | 減少碳排 | 優異防銹 |
| 金屬浪板專用 | 底面合一 |

永記造漆工業股份有限公司 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

地址：台灣高雄市小港區江海三路26號 TEL: 886-7-8713181 消費者服務專線: 0800070100 www.rainbowpaint.com.tw



虹牌水性金屬浪板漆 為多效合一的水性環保產品。適用於彩鋼板、浪板及鐵皮屋等金屬材上的維護、改色及局部修補，具有漆膜強韌、耐候、耐老化、附著力強及優異的防銹能力。施工簡便，可直接上塗金屬浪板，節省施工時間和預算。為了因應氣候變遷，響應全球減碳趨勢，加速將塗料產品水性化，使用更環保的製程，達到減少二氧化碳排放的目標，一同為永續環境盡一份心力。

PRODUCT FEATURES 特色

1. 水性環保配方、低VOC，守護健康。
2. 塗膜快速乾燥，手感滑順。
3. 附著力強，適用多種金屬底材。
4. 抗曬耐候、耐老化，延長使用年限。
5. 適用基材：彩鋼板、浪板及鐵皮屋等金屬材

CONSTRUCTION METHOD 施工步驟



一般底材：被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，須清除乾淨，即可施工。
生銹底材：使用鋼刷將塗刷表面斑駁漆面及鐵銹剔除乾淨後，即可施工。



使用前須攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過5%規定用量為原則。



刷塗兩道水性金屬浪板漆
塗裝間隔：
夏天約1.5小時
冬天約2小時

USAGE PRECAUTIONS 注意事項

1. 一般底材：被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，須清除乾淨，即可施工。
生銹底材：使用鋼刷將塗刷表面斑駁漆面及鐵銹剔除乾淨後，即可施工。
2. 陰雨或大氣相對濕度在85RH以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；
表面溫度介於5℃ - 40℃時始可施工。
3. 使用前須攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過5%規定用量為原則。
4. 塗裝間隔：夏天約1.5小時、冬天約2小時(25℃)。
※乾燥時間隨環境溫度、濕度及上塗塗料厚度而有所差異。
5. 施作時請避免一次性厚塗，避免因表乾裡不乾而影響塗料性能。
6. 施作表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。
7. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
8. 新彩鋼浪板改色，需先使用水性彩鋼浪板底漆打底後，即可上塗。

