

船艙漆 (棕色)

HOLD PAINT, RED OXIDE



- 產品號碼： SP-57 (OH-73)
- 型別： 由酞酸酐樹脂及特殊樹脂製成之船艙漆。
- 用途： 貨艙用面漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌耐磨。
2.耐濕性優良。
3.耐油性及耐水性優良。
4.附着力強。
5.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 棕色
 - 光澤度： 有光
 - 體積固含量： 44% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 80 μ (3.2 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
 - 理論塗佈量： 47.3 m²/Gal 12.5 m²/L 11.4 m²/Kg
 - 適用塗料： 底漆： SP-54 紅丹漆 (OP-91)
No. 920 鋅鉻鐵鉛紅防銹底漆 (LZI) (OP-94)
SP-56 防銹漆 (OP-95)
- 比重： 1.10 Kg/L 以上
- 粘度： 70~85 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No. 805 松香水 (OM-07)
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 無氣噴塗作業： 噴嘴： Graco 621, 721 (相似品亦可代用)
- 空氣壓力： 3~5 kg/cm²
- 壓縮比： 45:1 或 33:1
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 10 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 閃點： 21°C (70°F) 以上
- 注意事項： 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

