

# 水線漆

## RAINBOW C.R. B/T



- 產品號碼： SP-18 (RB-21)  
型別： 由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及耐候性顏料構成之水線漆。  
用途： 水線部位用面漆。  
特性： 1. 乾燥極速，附著力極優。  
2. 耐海水性優良。  
3. 漆膜堅韌耐磨。  
4. 耐候性極優。  
5. 耐海上浮油性極優。

- 規格資訊： 顏色： SP-18 棕紅色 / SP-19 綠色  
光澤度： 半光  
體積固含量： 41% 以上  
建議膜厚： 濕膜 85  $\mu$  (3.4 mil) 乾膜 35  $\mu$  (1.4 mil)  
理論塗佈量： 44.6 m<sup>2</sup>/Gal 11.8 m<sup>2</sup>/L 9.4 m<sup>2</sup>/Kg  
適用塗料： 底漆： SP-16 橡膠一度船底防銹漆 (RA-11)  
比重： 1.25 Kg/L 以上  
粘度： 70~85 KU (25°C)

- 混合調薄： 調薄劑： No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)  
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)

- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗  
乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)  
塗裝間隔： 最少 4 小時 (25°C)  
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
閃點： 26°C (80°F) 以上

- 注意事項： 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。  
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。  
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。  
4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM31XXX3118X1 V1.0 2024-05-01