

# 優麗二度底漆

## POLYURETHANE SANDING



- 產品號碼： 711
- 型別： 由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 硬化劑所構成之二液型中塗底漆。
- 用途： 樂器、傢俱、地板、運動器具及電視機與收音機外殼等木製品之中塗用底漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速，2 小時內即可研磨。  
2. 具有良好研磨性與附著性。  
3. 與上層漆有良好附著性，並能有效抵制上層漆之被木材吸收。  
4. 具有良好耐水性、可撓性。
- 光澤度： 半透明液體
- 總不揮發物： 50% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 70  $\mu$  (Micron) 乾膜 25  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 54.0 m<sup>2</sup>/Gal 14.3 m<sup>2</sup>/L 14.3 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.710 優麗頭度底漆  
面漆： No.780-1 優麗木器漆  
No.780-2 優麗木器漆  
No.780-3 優麗木器漆
- 比重： 0.85 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 20sec~40sec (NK-2) (混合漆) (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑  
No.780 優麗透明漆專用稀釋劑
- 調薄劑用量： 30~100% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=67：33 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。  
2. 被塗木面之油脂、灰塵、木屑等附著污物應清除乾淨，如表面粗糙時，應先用 #180~#240 砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。  
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。  
4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。  
5. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。  
6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX0711X1 V1.0 2024-05-01