

# 水性木器二度底漆

## WATER-BASED WOOD SANDING SEALER



產品號碼： YWP-106C

類別： 由水性特殊合成樹脂與特殊填料等所配製而成之底漆。

用途： 傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之底漆。

- 特性：
1. 施工操作方便，乾燥速率快。
  2. 具良好磨砂性，填縫效率佳。
  3. 乾燥成膜後透明度高，更能顯現出木紋質感。
  4. 耐水性佳，遇水不會有白化現象。

規格資訊： 顏色： 乳白色液體

總不揮發物： 34~36%

建議膜厚： 濕膜 105  $\mu$  (Micron) 乾膜 30  $\mu$  (Micron)

理論塗佈量： 36.0 m<sup>2</sup>/Gal 9.5 m<sup>2</sup>/L 9.1 m<sup>2</sup>/Kg

適用塗料： 底漆： YWP-101、YWP-103

面漆： YWT-3XX 系列

YWT-50X 系列

比重： 1.0~1.1 Kg/L

粘度： 300~500 cps (LV2,RPM30) (25°C)

其他資訊： 塗膜狀態：平滑透明

混合調薄： 調薄劑： 清水

調薄劑用量： 噴塗或刷塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。

塗裝方法： 噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗

乾燥時間： 指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50%)

塗裝間隔： 可砂磨或重塗時間 40 分鐘以上

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，18 個月。

注意事項： 1. 使用前請攪拌均勻。

2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。

3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。

4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。

5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。