

可酷力灰泥漆

Concrete Wall Effect Paint



- 產品號碼： 8523
- 型別： 由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成灰泥主材塗料。搭配鏝塗工法可產生灰泥紋理質感之藝術造型漆。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等裝飾用灰泥塗料。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.塗膜堅固，附著力佳。
3.耐水性、耐鹼性特優。
4.乾燥後具特殊紋理，可仿製類似清水模外觀。
- 規格資訊：
- 顏色： 16種顏色
- 光澤度： 平光
- 建議膜厚： 依施工方法而異
- 理論塗佈量： 7-9 m²/L
- 適用塗料： 底漆： NO.8521 可酷力灰泥底漆
面漆： NO.8520 可酷力透明保護漆
- 比重： 1.0Kg/L 以上
- 粘度： 14±3 kcp (25°C)
- 包裝規格： 組合包(Liter 裝)
- 建議道數： 底漆兩道，主材兩道，保護漆一道
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 不添加
- 塗裝方法： 滾塗、噴塗(底漆)；鏝塗(主材)；滾塗、噴塗、抹塗(保護漆)
- 乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 3 日以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 底漆 1 小時以上；主材 30 分鐘以上
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。
 - 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。
 - 3.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可上塗油漆。
 - 4.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。

PDM85XXX8523X1 V1.0 2024-09-23



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw